

# LÄRCHEN-ÖL

- Für Aussen
- Naturgetönt mit UV-Schutz

## **Geeignet für:**

Außenbereich, speziell Lärchenholz z.B. Gartenmöbel, Terrassen, Pergolen, Zäune, Carports, Block- und Gartenhäuser. Die Oberfläche wird dem Holzton entsprechend natürlich aufgefrischt. Das Öl ist eine natürliche Holzpflege, aus widerstandsfähigen, wetterfesten Ölen und mikrofeinen Pigmenten, die UV-Strahlen wirksam blockieren und das Holz vor der Zerstörung schützen, ist nach Trocknung geruchlos. Frei von giftigen Wirkstoffen.

## **Anwendung/Verarbeitung:**

- Der Holzuntergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein.
- Fett, Schmutz und andere Verunreinigungen mit Gartenholzreiniger entfernen.
- Hölzer mit einem besonders hohen Gehalt an Holzinhaltstoffen sollen vor der Erstbehandlung ca. 4 Wochen abwittern. Frisches, kesseldruckimprägniertes Holz, sowie Massaranduba, Ipé oder Garapa, vor der Erstbehandlung ca. 3 Monate abwittern lassen.
- Bei Pilzgefährdung oder beim Einsatz auf Weichhölzern mit Imprägniergrund vorbehandeln.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über +8°C. Holzfeuchte nicht über 18 %.
- Überstreichbar, auch im angetrockneten Zustand nach ca. 12 Stunden.
- Trockenzeit mind. 12 Stunden (witterungsabhängig).
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche sind unbedingt erforderlich.

Das Öl durch Streichen, Spritzen auf das blanke, unbehandelte Holz auftragen. Nach zwei- bis dreimaligem Auftragen mit jeweiliger Zwischentrocknung von 12 Std. ist das Holz wetterfest. Zur Nachpflege kann das Produkt auch auf alle herkömmlichen Anstriche aufgetragen werden, sofern der Untergrund tragfähig ist. Nicht tragfähigen Untergrund abschleifen. Anstrichaufbau dann wie vorher beschrieben vornehmen.

## **Verbrauch:**

Ca. 50 ml/m<sup>2</sup>, d. h. 1 Liter reicht für ca. 20 m<sup>2</sup> geölte Fläche pro Auftrag. Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2-3). Bei geringerem Verbrauch ist die Haltbarkeit nicht gewährleistet.

## **Reinigung:**

Reinigen der Werkzeuge mit Verdünnung oder Terpentinersatz.

## **Lagerung:**

Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 5 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

## **Inhaltsstoffe:**

Veredelte Naturöle, Pigmente, Isoaliphate, bleifreie Trockenstoffe, Cobaltbis(2-ethylhexaonat).

**Wichtige Hinweise:**

Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammenmischen! Kann allergische Reaktionen hervorrufen. S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. VbF: A III. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.

**Gebindegrößen:**

0,75 ltr. und 2,5 ltr.